

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

กรมทางหลวง

ผลการทดสอบ

วัสดุน้ำยารองพื้น (Tack Coat)

ตามมาตรฐาน มอก. 521 – 2527 ประเภทที่ 2 ยี่ห้อ THERMO PRIMER – 45

คุณลักษณะ	วิธีการทดสอบ	ผลการทดสอบ
1. เนื้อขาว ร้อยละ	มอก. 521 – 2527	82
2. ความชื้นเหลว	มอก. 521 – 2527	มีความชื้นเหมาะสมที่จะใช้แปรองหรือลูกลัง
3. ระยะเวลาแห้งตัว นาที	มอก. 285 เล่ม 44	17



ผู้ตรวจสอบ.....

(นางอาภาพร ไอรส)

ตำแหน่ง..... นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

19 มิ.ย. 63

ผู้รับรอง.....

(นางพรรษา มีประคิษฐ์)

ตำแหน่ง..... นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์เป็นเงิน 250.- บาท

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ได้รับเท่านั้น

ผลการวิเคราะห์นี้ห้ามนำไปประกาศโฆษณา

พิมพ์ / ตรวจ 19 มิ.ย. 63

เสนอเซ็น